



Reinigungshinweise für säuremattiertes Glas von AGC

AGC INTERPANE

im Haushalt

Matelux, Matelac und Matelac T

Die nachfolgenden Hinweise ermöglichen eine gründliche und schonende Reinigung von säuremattiertem Glas:



In den meisten Fällen kann säuremattiertes Glas mit reichlich klarem **Wasser** und einem **weichen Schwamm** oder **Glasreiniger** gesäubert werden. AGC bietet diese Produkte im **FIX-IN** Reinigungsset für Endverbraucher an.



Das Glas auf keinen Fall mit **aggressiven Materialien** wie Rasierklingen, Stahlwolle, Schleifmitteln usw. reinigen.



Das säuremattierte Glas stets **vollflächig** mit Wasser oder Glasreiniger abwischen, auch wenn nur ein kleiner Bereich verschmutzt ist. Eine nur kleinflächige Reinigung kann Lichtschleier auf dem Glas erzeugen!



Das Glas nach der Reinigung mit klarem Wasser **nachspülen** und mit einem weichen, fusselreifen Baumwolltuch **trockenwischen**.



Den Vorgang bei eventuell verbliebenen Flecken **wiederholen**.



Durch die Verwendung von **reichlich Wasser** werden Kratzer oder Schäden auf der Glasoberfläche vermieden. Verunreinigungen nie mit einem trockenen oder unsauberen Tuch beseitigen. Die über das Glas bewegten Schmutzpartikel könnten Kratzer hinterlassen.



Den gesamten Reinigungsvorgang **mit geringem Druck** ausführen, da das säuremattierte Glas durch eine zu intensive Politur beschädigt werden könnte.



Stark verschmutzte Flächen können mit einem **Hochdruckreiniger** bei einer Wassertemperatur von mindestens 30 °C gereinigt werden.



Verwenden Sie zur Reinigung des säuremattierten Glases stets **Glasreiniger auf Alkoholbasis** (dieses Produkt ist im **FIX-IN** Reinigungsset für Endverbraucher enthalten).



Keine Produkte mit Flusssäure, Fluor, Chlor oder Ammoniakderivaten benutzen, da diese die Glasoberfläche schädigen können. Stark säurehaltige oder alkalische Mittel rauhen die Glasoberfläche an und sollten daher nicht verwendet werden.